

Z.Fix Light

Descrizione

Z.Fix Light è uno stucco in pasta a due componenti a base di resine epossidiche, privo di solventi.

Campi d'impiego

Z.Fix Light è specifico per profilare sopra e sotto la linea di galleggiamento su scafi in Acciaio, Alluminio e Compositi.

Caratteristiche

- Composizione a bassa densità.
- Ad alta forza e resistente agli urti.
- Facile da carteggiare.

Proprietà

Base composizione	: resine epossidiche e indurenti con riempitivi inerti
Rapporto di miscelazione	: 1:1 in peso
Meccanismo di presa	: reazione chimica tra i componenti
Temperatura d'applicazione	: +10° +35°C
Caratteristiche chimico-fisiche	: resistente all'acqua, agli acidi e alcali diluiti e agli oli mantiene pressoché inalterate le sue caratteristiche da -30°C a +70°C

Dati tecnici

Contenuto in solidi	: 100%
Peso specifico	: 0,73 Kg/lit
Pot life	: 45' – 150' (secondo quantità e temperatura ambiente).
Carteggiabile	: 24 ore.

I valori riportati in tabella non devono essere considerati come specifiche

Applicazione

Preparazione delle superfici: Le superfici da sigillare devono essere asciutte e pulite, prive di polvere e sostanze grasse.

SUPERFICI PRECEDENTEMENTE PITTURATE: carteggiare con carta abrasiva di grado 80-180. Se in cattive condizioni rimuovere tutte le mani precedenti.

ACCIAIO/ALLUMINO: pulire con ST513.

LEGNO NUDO: Primerizzare solo costruzioni stabili con primer 2040.

VTR: pulire con acetone o carteggiare con carta abrasiva di grado 80-180.

VTR NUDA/COMPOSITI: Carteggiare con carta abrasiva di grado 80-180.

Se lasciati per oltre 24 ore dopo l'applicazione, i primer e gli stucchi epossidici bicomponenti richiedono la carteggiatura con carta abrasiva di grado 80-180 per assicurare una buona adesione.:

Applicazione dello stucco: Miscelare accuratamente i due componenti fino a raggiungere un colore omogeneo. Rimuovere polvere residua. Stendere con decisione allargando bene il prodotto. Dopo l'indurimento, levigare carteggiando con carta abrasiva di grado 80-180 a umido o a secco. **Z.Fix Light** può essere ricoperto con se stesso non appena sia sufficientemente catalizzato da non essere sollevato dalla successiva applicazione.

Avvertenze:

- evitare l'applicazione in condizioni di bassa temperatura ed elevata umidità, in quanto potrebbe risultare la formazione di uno strato superficiale non aderente, che dovrà essere rimosso mediante lavaggio con detergente e successivo risciacquo, oppure carteggiatura, prima di applicare un'altra mano.
- Per evitare l'eccessivo riscaldamento della miscela preparata si può spargere la miscela su di una tavola allungando così la durata lavorabile della miscela stessa.
- L'applicazione di due o tre mani incrociate di **Z.Fix Light** permette di ottenere la forma desiderata. Carteggiare se tra una mano e la successiva trascorrono oltre 24 ore.
- Non utilizzare se non accuratamente miscelato con il catalizzatore nel rapporto specificato.
- Non utilizzare sotto i 10 °C/50 °F.
- Non diluire. Usare ST513 esclusivamente per la pulizia degli attrezzi.
- La temperatura ambiente dovrebbe essere compresa tra minimo 10 °C e massimo 35 °C.
- Non utilizzare su costruzioni tradizionali in legno dove il legno stesso si espanderà e si contrarrà a causa dei diversi contenuti di umidità.

Stabilità al magazzino

Almeno 24 mesi nel contenitore originale; conservare preferibilmente a temperature comprese tra +5° e +35 °C. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

Nota:

Se conservato per lunghi periodi a temperature inferiori ai 10 °C il prodotto può gelificare rendendo difficile la miscelazione; la consistenza normale può essere facilmente ripristinata intiepidendo brevemente la confezione prima dell'utilizzo

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti F.lli Zucchini sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di F.lli Zucchini per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche.

La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito.

Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da F.lli Zucchini, dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale.

F.lli Zucchini non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.