

Z.TEX V22 ADESIVO PER INCOLLAGGI RESISTENTI AL FUOCO



Z.TEX V22 è un adesivo in dispersione acquosa adatto per incollaggi resistenti al fuoco di lana di roccia, lana di vetro, tessuti, pavimentazioni tessili a cemento, intonaco, legno e metalli. Il comportamento al fuoco è testato e certificato secondo la **IMO Resolution A 653 (16)**. Rapporto di prova N. 154013 del 19/11/2001 dell'Istituto GIORDANO.
Non contiene alogenoderivati.



Campi di impiego

- Coibentazione e rivestimento di paratie, pareti e soffitti in costruzioni marine.
- Produzione di pannelli isolanti e coibentazione di canalizzazioni.
- Incollaggio di pavimentazioni e rivestimenti tessili per interni.

Caratteristiche

Composizione : resine sintetiche in dispersione acquosa
Consistenza : liquido viscoso
Meccanismo do presa : separazione dell'acqua
Colore : bianco
Confezioni : cod. 1102789 secchi da 22 Kg.



Dati tecnici

Potere calorifico secondo ISO 1716-1973 : superiore 14,63 MJ/Kg
 inferiore 14,10 MJ/Kg

Contenuto in solidi : 57 - 63% ca.

Viscosità a 23°C : 6000 - 9000 mPa.s (Brookfield gir 5 vel.10 a 25°C) *

Resistenza alla temperatura : da - 30°C a + 100°C



* Valori validi come specifica di fornitura del prodotto all'uscita dalla fabbrica.

Applicazione

Preparazione: le superfici devono essere pulite e asciutte, prive di polvere e grassi.
Temperatura di applicazione: applicare a temperature superiori a +10°C.
Posa: mescolare prima dell'uso, applicare uno strato di adesivo su una sola delle superfici da unire utilizzando un pennello, una spatola dentata o un'apparecchiatura spalmatrice a rullo o a coltello.
 Unire le parti immediatamente o comunque quando il film dell'adesivo si presenta ancora umido.
 Mantenere sotto leggera pressione fino a presa ultimata.
Tempo di presa: 12-24 ore in funzione del grado di assorbimento d'acqua dei materiali e della temperatura.
Consumo: 300 gr/m² ca.

Stabilità al magazzino

Almeno 6 mesi dalla data di produzione per il prodotto conservato sigillato nella confezione originale. Immagazzinare in luogo asciutto a temperature comprese tra +10°C e +25°C. Teme il gelo.



Fratelli Zucchini S.p.A.
 Via C. Colombo, 6 - 44124 Ferrara - Italy
 Tel. + 39 (0) 532 782711 - Fax +39 (0) 532 732121
 info@zucchini.it - www.zucchini.it

AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =

Le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso dei prodotti Fratelli Zucchini S.p.A. sono state date in buona fede sulla base della conoscenza ed esperienza di Fratelli Zucchini S.p.A. per i prodotti conservati, manipolati e applicati in condizioni normali, come indicato sulle Schede Tecniche. La variabilità dei materiali, substrati e condizioni d'uso è tale che nessuna garanzia della funzionalità d'uso per una particolare applicazione può essere desunta da questa informazione, da raccomandazioni scritte o da altro tipo di consiglio fornito. Ciascun utilizzatore ha la responsabilità di effettuare adeguate valutazioni sulla rispondenza del materiale offerto da Fratelli Zucchini S.p.A., dei suoi prodotti, servizi, raccomandazioni e suggerimenti alla specifica necessità applicativa, e deve mettere in atto test sufficienti ad assicurargli che il suo prodotto finito risulterà sicuro e adatto per l'impiego dell'utilizzatore finale. Fratelli Zucchini S.p.A. non può essere ritenuta responsabile per alcun danno diretto o indiretto sofferto per un uso errato o non corretto dei prodotti.